



## AS 40

Противозадирная монтажная паста.

### Общее описание.

**AS 40** – противозадирная монтажная паста с содержанием 40% дисульфида молибдена, 15% графита и ингибиторов коррозии.

### Действие и применение.

Дисульфид молибдена способен выдерживать нагрузки более 10000 кг/кв.см, что превышает значение предела текучести большинства металлов.

Таким образом тонкая пленка дисульфида молибдена, сформированная на поверхности металла может защитить его от задиров, сваривания и т.п.

Т.е. поверхность, обработанная **AS 40** защищается от повреждений и износа до момента появления в узлах трения гидродинамической пленки штатной смазки, например в узлах нового двигателя при его первом запуске.

### Дополнительная информация

**AS 40** обеспечивает качественную приработку узлов и деталей без риска появления задиров и подобных повреждений.

**AS 40** уменьшает скорость износа и сокращает расходы.

**AS 40** защищает обработанные поверхности от коррозии.

**AS 40** выдерживает значительные нагрузки.

### Технические характеристики

Консистенция (N.L.G.I.)	№2
Размер частичек наполнителей:	
- дисульфид молибдена, мкм	0,5 – 5,0
- графит, мкм	1,0 – 8,0
Температура вспышки базового масла (I.P.34)	более 200°C
Диапазон рабочих температур	любые отрицательные температуры до °C+550°C
Сохраняет форму смазки в диапазоне	- 20°C-+150°C
Коэффициент трения (сталь по стали)	0,08

### Упаковка

500 г банка, 5 и 25 кг ведра, 200 кг бочка